

## Materiale de sutură resorbabile



**PGA**  
Fir de sutură sintetic, resorbabil, pe bază de acid poliglicolic, împletit, cu înveliș



**PGA plus**  
Fir de sutură sintetic, resorbabil, pe bază de acid poliglicolic, împletit, cu înveliș antibacterian



**PDO**  
Fir de sutură sintetic, resorbabil, monofilament, polidioxanonă



**PGP**  
Fir de sutură sintetic, resorbabil, monofilament, PGCL 25




**Chromic catgut**  
Fir de sutură natural, resorbabil, împletit, tratat cu crom



Nume produs	Material de sutură	Tip de sutură	Caracteristici	Culoare	Înveliș	Împletit	Rezistență la rupere	Rata de resorbție
PGA violet	Acid poliglicolic	Sintetic/ Resorbabil	Multifilament	violet	x	x	83% la 14 zile 52% la 21 zile 20% la 28 zile	60-90 zile
PGA plus	Acid poliglicolic antibacterian	Sintetic/ Resorbabil	Multifilament	violet	x	x	83% la 14 zile 52% la 21 zile 20% la 28 zile	60-90 zile
PGP	PGCL 25 (Poliglecapron)	Sintetic/ Resorbabil	Monofilament	violet			70% la 7 zile 40% la 14 zile 12% la 21 zile	91-120 zile
PDO	Polidioxanonă	Sintetic/ Resorbabil	Monofilament	violet			75% la 14 zile 66% la 28 zile 53% la 42 zile	180-220 zile
Catgut Cromat	Catgut cromat	Natural/ Resorbabil	Împletit	maro			variabil*	general 21-42 zile


## Materiale de sutură neresorbabile



**Poliester**  
Fir de sutură multifilament, neresorbabil, împletit și cu înveliș



**Supramid**  
Fir de sutură pseudo-monofilament, neresorbabil, Supramid



**Nylon**  
Fir de sutură pseudo-monofilament, neresorbabil, Nylon




**Mătase**  
Fir de sutură multifilament, neresorbabil, natural

Nume produs	Material de sutură	Tip de sutură	Caracteristici fizice	Culoare	Înveliș	Împletit
Poliester verde	Polietilen tereftalat	Sintetic/ Neresorbabil	Multifilament	verde	x	x
Poliester alb	Polietilen tereftalat	Sintetic/ Neresorbabil	Multifilament	alb	x	x
Nylon albastru	Nylon colorat	Sintetic/ Neresorbabil	Pseudo-monofilament	albastru		x
Copramid	Nylon incolor	Sintetic/ Neresorbabil	Pseudo-monofilament	alb		x
Mătase	Mătase	Natural/ Neresorbabil	Multifilament	negru	x	x



Multifilament, împletit



Monofilament



Pseudo-monofilament



Multifilament răsucit cu finisare monofilament

Firele de sutură sub formă de rolă din gama Covetrus oferă lungimea potrivită pentru suturi la animale mari sau pentru clinicile cu chirurgie frecventă. Furnizorul nostru asigură controale stricte pentru a pune la dispoziție fire de calitate și cantitate suficientă.

Rola a fost concepută atât în vederea îndeplinirii nevoilor economice ale medicului veterinar de clinică, cât și a nevoilor practice ale unui medic veterinar, care lucrează în condiții de teren. Pentru o bună organizare a rolelor oferim suport din inox pentru rolele de sutură, astfel medicii veterinari dispun de o unitate comodă care îi ajută în organizarea practică a firelor de sutură.. Pe teren, rolele pot fi purtate chiar în buzunarele salopetei sau halatului medicului, asigurând mereu firul necesar unei suturi de calitate.




**Beneficii**

- ✓ Mai economice decât firele împachetate individual.
- ✓ Desfășurare lină fără formare de bucle.
- ✓ Design compact și mic, compatibile cu majoritatea suporturilor de inox pentru role
- ✓ Complet portabile, potrivite pentru buzunar.

Lamă încorporată pentru secționarea firului

**Aditiv pe bază de argint**

Argintul, care are proprietăți antimicrobiene, a fost adăugat la nivelul zonei de tăiere pentru a reduce riscul de contaminare încrucișată și migrarea bacteriilor.



**Rolele SutureVet cu tehnologia SilSafe™**

SilSafe™ utilizează ioni de argint care au proprietăți antimicrobiene.



CAPAC "FLIP-TOP" ATAȘAT

Pentru protejarea materialului de sutură



**Design mic și compact**


Dimensiunea potrivită pentru a încăpea în buzunar ușor de utilizat pe teren sau în timpul deplasărilor

**Numai pentru uz veterinar.**

**Notă:** Pentru toate rolele de fire resorbabile: O dată deschisă, notați data pe zona special creată de pe spatele casetei. Firele PDO trebuie utilizate în termen de 60 de zile de la deschidere iar PGA 90 de zile.

## Catgut Cromat

Fir de sutură natural - monofilament  
- resorbabil - cromat



	Material	Culoare	(BSR) Profil	Rata de resorbție
Catgut Cromat	Răsucit	Bej	Variabil*	Variabil* (în general 21-42 zile)

\*A se citit prospectul

Firele Catgut cromat sunt resorbabile, sterile, compuse din collagen purificat derivat din membrana seroasă a intestinului bovin sau submucoasa fibroasă a intestinului ovin. Sunt ambalate în soluție 89% Isopropanol, 10% apă și 1% trietanolamină. Tratată cu soluție de sare de crom.

### Caracteristici

- Puritate a collagenului pentru asigurarea unei bune forțe de tracțiune.
- Tratament uniform cu soluție de sare de crom.
- Suprafață netedă pentru noduri ușoare și sigure.

### Indicații

Firele Catgut sunt indicate pentru afrontare și suturi ale țesuturilor moi, inclusiv oftalmologie. Nu sunt potrivite pentru chirurgia neuro sau cardiovasculară.

### Contraindicații

Utilizarea acestei suturi este contraindicată la pacienții cu sensibilități sau alergii la oricare dintre

componentele sale. Fiind resorbabil, nu se va folosi la suturile care necesită o perioadă lungă de recuperare. Nu sunt adecvate pentru chirurgia cardiovasculară sau neuro.

### Forță de tracțiune

Sunt mulți factori care pot afecta această forță, cum ar fi:

- Tipul suturii
- Prezența infecțiilor
- Locul suturii

### Absorbție

Absorbția se face printr-un proces enzimatic, la fel cum se face și digestia proteinelor animale. Fiind un proces enzimatic, influențat de mulți factori, nu se poate determina un interval fix al absorbției.

### Culoare

Maro natural

Cod produs	USP	EP (metric)	Lungime fir (m)	Culoare
2800265	3-0	3	50	Maro natural
2800266	2-0	3.5	50	Maro natural
2800267	0	4	50	Maro natural
2800268	1	5	50	Maro natural
2800269	2	6	45	Maro natural
2800270	3	7	40	Maro natural
2800271	4	8	25	Maro natural